(9)日本国特許庁(JP)

⑫公表特許公報(A)

 $\Psi 4 - 502893$

❸公表 平成4年(1992)5月28日

到Int. CL.:

識別記号

庁内整理番号

審 査 請 求 未請求 予備審査請求 未請求

部門(区分) 2(4)

B 28 B B 29 C 47/12 Z 7224-4G 7717-4F

(全 7 頁)

4発明の名称

押出し可能材料から部材を製造する方法、この方法を実施する装置、この装置で用いら れる押出しノズル、及びその方法によつて製造される部材

> ②特 顧 平2-512339

願 平2(1990)9月17日 6922出

函翻訳文提出日 平3(1991)5月17日

⊗国際出願 PCT/CH90/00220

愈国際公開番号 WO91/04141

匈国際公開日 平3(1991)4月4日

優先権主張

図1989年9月20日図スイス(CH) 33427/89-9

ストリンガロ, ジヤンーボール @発 明 者

スイス国シーエイチ - 8180 ピユラツハ, フエルトシユトラー

to 18

ゲブリユーダー ズルツアー の出質 人

スイス国シーエッチ - 8401 ウインターツール, ツルヘルスト

アクチエンゲゼルシヤフト ラーセ 9

個代 理 人

外3名 弁理士 浅 村 皓

創指 定 国

AT(広域特許),BE(広域特許),CH(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特許),FR (広域特許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP, LU(広域特許), NL(広域特許), SE(広域特許), U S

最終頁に続く

請求の範囲

- 押出し可能材料が押出し器によって、少な くとも3個の相互に無間隙に当接し且つ押出しダクト (28)を有するセグメント(21から25)で構成さ れるノズル(2)を通して押出され、そしてその押出し の間該ノズルの少なくとも1つのセグメント(21)が 押出し方向と異なる方向で他のセグメントに対し相対的 に動かされる如き押出しプラント(1)による部材 (4)の製造方法。
- 該ノズルの動かされるセグメント(21)が押 出し方向に少なくともほぼ直角な平面内で動かされるこ とを特徴とする請求項1項記載の方法。
- 該ノズルの隣合うセグメント(21,22)が 押出し方向を少なくともほぼ横断する方向で相互に相対 的に動かされることを特徴とする請求項1又は2配載の 方法。
- 該ノズルの第二セグメント(21,23, 25) が全て斉一に動かされることを特徴とする事る請 求項1から3までのいずれか1項に記載の方法。
- 5. 該ノズルのセグメントが押出し方向に対し少な くともほぼ直角に延在する軸心又は平面に関して対称的 に動かされることを特徴とする請求項1から4までのい ずれかし項に記載の方法。
 - 6. 該ノズルの少なくとも1つのセグメント

- (21) が押出し速度 (V₂) の値に応じて動かされる ことを特徴とする請求項1から5までのいずれか1項に 記載の方法。
- 7. 酸ノズルの少なくとも1つのセグメント (21) が周期的、例えば正弦曲線的に動かされること を特徴とする請求項1から6までのいずれか1項に記載 の方法。
- 8. 該セグメント(21)の周期運動の振動幅 (A) が該ノズルの幅(B) に、従って又押出し製造さ れる部材(4)の幅に実質的に対応することを特徴とす る諸求項7記載の方法。
- 9. 該押出しされた部材が該周期運動の各終端部に おいて切断装置(31)により切断されることを特徴と する請求項7記載の方法。
- 10. 請求項1から9までのいずれか1項に記載の方 法を実施するための装置において、押出し可能材料の押 出し装置、相互に無間隙に当接し且つ押出しダクト (28) を有する少なくとも3個のセグメント(21か
- ら25)で構成されるノズル(2)、及び、該ノズルの 可動セグメントのための、付属の制御ユニット(18) をもった駆動装置(17,17')を備える装置。
- 11. 該ノズル(2)の直ぐ近くに設置され、又該制 御ユニット(18)と接続された切断装置(31)を備 えることを特徴とする請求項10記載の装置。
 - 請求項10に記載の装置に取付けらけれ、請求

項 1 から 9 までのいずれか 1 項に記載の方法を実施する押出しノズルにおいて、相互に相対的に可動な押出しダクト (28) を有し、相互に境界面 (122,223,324,425) で隣接する少なくとも 3 個の平らなセグメント (21から25) を備える押出しノズル。

- 13. 該セグメント (22) の押出しダクト (28) が、該境界面 (122.23) の間へと延び又そこから延びていく連続的なライン (30) を形成することを特徴とする請求項 12記載の押出しノズル。
- 14. 各該セグメント(22)の押出しダクト (28)が該境界面(122,223)において開放した区域(C)と閉鎖した区域(D)とを交互に形成することを特徴とする請求項12記載の押出しノズル。
- 15. 該開放区域(C)が該閉鎖区域(D)より小さいことを特徴とする請求項 I 4 記載の押出しノズル。
- - 18. 請求項1から9までのいずれか1項に記載の方

明細書

押出し可能材料から部材を製造する方法、この 方法を実施する装置、この装置で用いられる押 出しノズル、及びその方法によって製造される 部材

本発明は、押出し可能材料から部材を製造する方法、 この方法を実施する装置としての押出しプラント、その 装置で用いられる押出しノズル、及びその方法によって 製造される部材に関する。

押出しプラントは、例えばセラミックス又は合成プラスチック材料等のような押出し可能又は連続成型可能な材料から部材を製造するのに用いられる。成形された部材は、セラミックの場合、物品の最終形状とそのセラミック材料の強度を保つため更に焼成又は焼結される。 化学プロセス、例えば触媒反応において、平行なダクト・でである。 化学をもった押出し部材はモノリスと称されている。 それらは、押出しノズルのダクトの相互位置関係が変化しない押出しプラントによって製造される。

実際従来知られている方法を行うプラントでも、例えば螺旋状に摂れたダクト構造を有する部材を製造できるが、それらダクト相互間の相対位置は変わらない。 ダクトは全て常に同じダクトと隣合せになり、従って部材のダクト構造の多様性は制約される。 DE - OS 25

法によって製造される押出し可能材料の部材(4)。

- 19. 押出し方向から見て、該部材の開放した側部境 界面 (42)まで延在し且つ相互に交差するダクト (40)を有する請求項18記載の部材。
- 20. 触媒として設計される請求項 1.8 又は 1.9 記載の部材。
- 21. 触媒として作用する表面層を備えた請求項 1 8 から 2 0 までのいずれか 1 項に記載の部材。
- 22. 表面層として上薬を着けられた請求項18記載の部材。
- 23. 該セグメント(21-25)に対応する該部材の層がそれぞれ自己支持型の安定した三次元構造を有することを特徴とする請求項18配載の部材。

27 787は、多数個の、部分的に平行に延在しない 狭い閉鎖した流通ダクトを有するハニカム押出し部品を 開示する。だがこの場合でも個々の閉鎖ダクト間の交換 はできない。しかし例えば化学反応コラム、混合装置、 あるいは触媒システムのような多くの用途において、例 えばそのコラムの外壁に流されるガス、液体、自由流動 固体、あるいはその混合物のような担送される媒質を加 熱または冷却するために、特にコラム内の化学反応、マ スの移動、及びコラム状態の変化を最適で均等且つ完全 に進行させるために、その媒質をできるだけ完全且つ均 質に混合させ、又同時に部材の内部から外の方へ流すよ うな場合、相互に交差し且つ解放したダクトをもった部 材が好適又は必要とされる。そのような場合、部材の全 断面に亘って全てのダクトの全内容物を完全且つ均等に 連続的に繰返し混合しなければならない。しかしそのよ うなことは形状のまちまちな閉鎖ダクトでは一般的に不 可能である。

従来、相互に交差するダクトを備えた構造の部材の製造は、セラミック又はブラスチック材料から例えば押出しによって作られた複数個の部品を順次に組立てていくことによって行われている。そのためそれら部品を結合し、そしてその結合個所を例えば接着又は再焼結するという余分な作業が行われるので大きな労力や経費が必要になる。更にそれら結合個所は機械的及び/又は化学的に弱いものになる(腐食され易い)。

本発明の目的は、押出しによって相互に交差する開放したダクトをもったダクト構造を有する部材を製造でき、しかもそのダクト構造の層又はプライを後で組立て且つ結合するような作業を必要としないような押出し方法を提供することである。本発明の他の目的はその方法を実施するための装置を提供することである。本発明のでの新規な方法と表質によって記したが、である。本発明の方法は、従来単一の押出し工程では製造するたかった新規な部材を作るものである。

押出しノズル(工具自体)のセグメントの運動は好適

た押出しプラント1において、その押出し器13の出口10に押出しノズル2が取付けられる。この押出しノズル2が取付けられる。この押出しノズル2が取付けられる。この押出しストリリストは駆動する。この運動は押出しスクリュコ11の回転速度に対応するように行われる。これにに同って、押出し速度と関係なく押出し部材の形状を常に使って、押出しまできる。押出し材料15は例えば軟硬化ラスチック、熱プラスチック、又はエラストマのはうないはセラミック材料とされよう。材料を熱処理するため押出し器13及び/又は押出しノズル2に加熱装置16を備えてもよい。

押出しノズルのセグメント21,22は例えば図示のような偏心駆動装置17,17'によって往復駆動される。付属の調整及び制御ユニット18は図示の場合押出しスクリュ11に設けられた回転カウンタ19を有し、これにより押出しスクリュ11の回転速度に応じた偏心駆動装置17,17'の回転速度を、従って往復駆動を制御する。押出し材料から非常に様々な形状の部材4を押出し成形できるようにするため調節装置18',18"が押出しノズル2のセグメントの運動を個別に広い範囲で設定する。

ノズル2の出口の直ぐ近くに切断装置3 1 が設置されて部材4を所要の形状と長さの部品に分割する。 制御ユニット 1 8 によって切断装置3 1 は特に、ノズル運動の変換が行われるごとに切断Sを実施するように制御され

には押出し速度に応じて制御される。しかし又それらせ グメントは押出し速度とは無関係に制御することもでき、 これによって、必要であれば、セラミック又はブラスチック材料からダクトその他の構造を有する部材の多種類 の部材構造を簡単且つ非常に経済的に作ることができる。 次に添付の概略図に示される実施例を参照に本発明の より詳細な記述を続ける。それら図面において、

第1図は本発明による押出しプラントの基本的概要図、 第2図は本発明の押出しプラントに使用される新規な 押出しノズルの前面図、

第2A図は第2図の押出しノズル内のセグメントの第 2図と異なる位置の図面、

第2日図及び第2C図はセグメントの押出しダクトの 別の実例を示す図面。

第3図は第2図の押出しノズルの後面図、

第3A図及び第3B図は、第2図及び第3図の押出し ノズルの個々のセグメント及び/又はセグメントのグル ーブの運動サイクルの速度曲線及び押出し速度の実例を 示す図面、

第4図は第2図及び第3図に示す型式の押出しノズルを用い本発明の方法によって製造することができる開放した交差ダクトをもった部材の実例を示す図面、

第5図は開放交差ダクトをもった部材の一部を示す図 面である。

第1図に断面で示される、押出しスクリュ11を備え

る。この結果、セグメントの押出しダクト28に対応し 1つの方向だけに延在するダクト40(第4図)をもっ た部材部分が作られる。第3A図、第3B図、及び第5 図に示されるように、切断Sは、セグメントの運動方向 の反転時、即ちセグメントの周期運動の終端部において、 行われる。

あるいは又、勿論、それらセグメントの運動は2つの 偏心駆動装置17,17'によってではなく、単一の駆動装置及び/又はリニヤモータ、カムディスク等のよう な他の駆動装置によって行わせることもできる。更にセ グメントの運動は対称的である必要はない。又、セグメ ントの駆動装置は押出しスクリュ1!の回転速度と無関 係にすることができ、これは更に多様な押出し部材4の 製造を可能にする。

第2図の前面図に示される押出しノズル2は5個のセグメント21から25を有し、これらセグメントはフレーム20内に保持且つ案内される。それらセグメントは境界面122、223、324、425において相互に間隙無しに当接する。第一セグメント21、23、25のグループと第二セグメント22、24のグループのセグメントどうし結合されており、そこで駆動装置17、17、はセグメントグループ21、23、25とセグメントグループ22、24とを相互に相対運動するように駆動できる。図示の押出しダクト28は、セグメントの

運動が第3 A 図に示されるように同等である場合、第4 図に示されるような部材を押し出すようなデザインになっている。 セグメント 2 1 から 2 5 の押出しダクト 2 8 が相互に図示の相対位置になっているとき、相互に隣合う押出しダクトは結合区域 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 5 を形成する。

第2A図はセグメントグループ21,23,25と2 2,24とが第2図の位置から運動してそれらの押出し ダクトの相対位置が変化し結合区域が無くなった状態を 示す。

造(第4図参照)の押出し方向に対する角度を45°以下にするのが望ましい。

第5 図に示す種類の部材の部分において、セグメントの振動幅 A は更に部材又はノズル2 の幅 B に正確に対応する。この場合、部材 4 全体に亘って実質的に直線的に延在する交差した開放ダクト 4 0 が形成される。

最後に第4図は、部材の内部から開放した側部境界面42の方へ外方向に及びその逆の方向へ延在する相互に交差する開放したダクト40をもった静的ミキサーの形に押出し又は連続成形された部材4を示す。層21′、22′、23′はノズル2のセグメント21,22、23に対応する。第2図における結合個所2122、223、23、2324、2425に対応する結合の所2122、222の体部4においては、本発明の方法によって形成されるによって接合して形成される結合個所に比較して、機械的及び化学的強度が特に大きい。

押出しノズル2の押出しダクト28のデザイン及びセグメント21、22、23、24、25の運動と連結によって、非常に多様な形状のダクト40をもった様々な 型式の部材を単一の押出し工程で製造することができる。

例えば、触媒作用のある多孔性材料から、それ自体本発明に従って作られる本発明の新規な部材 4 を製造することにより、あるいは又部材 4 を支持構造物とし、これに触媒作用のある表面層を洗いコーティングで着けるこ


例えば第2 C 図において下境界面の区域 C 1, D 1 と上境界面の区域 C 2, D 2 は相互に異なる。


第3図は第2図の押出しノズル2を後方から、即ち押出し器の側から見た図面である。押出し材料はボア29を通して押出しダクト28へ送給される。


し体部4の長さが対応するようにその周期を選択すれば 切断装置31による適正な切断の結果、第4図に示されるような部材が製造される。この設定は特に、例えば静的ミキサー用の標準的パッキングを製造するのに適している。第3B図は、2つのセグメントグループの、同じく方向は相反するが、振幅の異なる正弦速度曲線を示す。この場合も、押出し速度及び/又は周期及び/又は運動のパターンを様々に変更できることはいうまでもない。部材4の多くの用途において、比較的低い流れ抵抗で高度の混合及び均質化効果を得るために、ダクト40の構


とによって、良好な混合及び反応特性、良好な熱消散性能を有し、そして滑りを生じることのない触媒部材を簡単に作ることができる。静的ミキサーとして使用する場合、部材 4 は好適には、一方において摩耗又は腐食に対抗し、他方において表面を平滑にして流れ抵抗を少なくする保護層を作る上薬をかけたものにされよう。


特表平4-502893 (5)























		ecanom No PCT/C	H 90/00220
	PICATION OF BURIECT HATTER IN Several chilaffication symbols and		
	is invertible and Patient Classification (IPC) or to both frotional Classification a		
Int.C	1. B 28 B 3/26, B 29 C 47/12, F 28 F 21/		
II. FIELDS	BEARCHED		
Closetheation	Minimum Documentation System 2 System Classification Symbol		
	- Marie Controller Symp	•	
Int.C			
	Documentation Searched other than Minimum Occurs to the Exient that such Documents are included in the	remation Fields Bearched ^o	
III. DOCUM	MERTS CORSIDERED TO BE RELEVANT'		
Catagory *	Citation of Document, 11 with Indication, where apparamets, of the reter	EM 94190604 II	Reterent to Claim He. 17
Υ	DE, A. 2527787 (NIHON TOKUSHYU TOGYO P 15 January 1976, see the whole doc (cited in the application)		1-23
Y	US, A, 3235439 (R.O. SCHULTHEISS) 15 February 1966, see the whole document, in particular column 1, lines 41-46; figures 3,4		
۲	WO, A, 8706181 (JP. TROTIGNON) 22 Of see the whole document	10. A. 8706181 (JP. TROTIGNON) 22 October 1987, 1-23 see the whole document	
A	US, A, 3932090 (G.C. BRUMLIK) 13 Janua see column 3; column 4, lines 1-50 figures 1-12		1-6,18
A	US, A, 3616018 (T.J. KOMOLY) 26 Octobe see the whole document	er 1971,	1-6,18
* Second cotaperors of other deciments: II "A" descripted factioning the property state of the an inhight II not considered to see appropriate information and inhight II not considered to see appropriate information and inhight II not considered to see appropriate information and inhight II not considered to the property of the information in the inhight II not considered to the inhight II no			
	ecember 1990 (04.12.90) 18 Decer). (E.30)
I	ean Patent Office		
Ferm PCT/IS/	A/219 (percent about) (January 1896)		

CH 9000220 SA 40001

This assert litts the perent family members relating to the parent documents card in the above-measured international search report. The semblers are as continued in the European Factor Office CDF for an 1/11/200.

The Largesta Parint Office is an any back for these previousless when everty given for the gurpost of information.

Publication date	Pacent family member(s)	Publicatio date
15-01-76	JP-A- 51000565	06-01-76
	None	
22-10-87	FR-A,B 2597026 AU-B- 591770 AU-A- 7167787	16-10-87 14-12-89 09-11-87
	EP-A- 0263850 JP-T- 63502976 DA-A- 8784	20-04-88 02-11-88 31-03-89
13-01-76	None	
26-10-71	BE-A- 698724 CH-A- 457829 FR-A- 1524622 GB-A- 1130598	20-11-67
		24-07-67 27-11-67
	15-01-76 22-10-87	15-01-76 JP-A- 51000565 None 22-10-87 FR-A, B 2597026 AU-B- 591770 AU-A- 7167787 EP-A- 0263850 JP-T- 63502976 DA-A- 8784 13-01-76 None 26-10-71 BE-A- 698724 CH-A- 457829 FR-A- 1330598

第1頁の続き

②発 明 者 ファイファー, アレックス スイス国シーエイチ - 5643 シンズ キュングスマット 3